



TEBOROOF WEATHERSCREEN



Krydsfinerplade til traditionel anvendelse til tagunderlag i byggeri

- Midlertidig vandafvisende overfladebehandling
- Forebyggelse af mikroorganismer.



BESKRIVELSE

Krydsfinerplade: Opbygget af træarten Pine (fyr) og overfladebehandlet med en midlertidig vandafvisende gul overfladebehandling, således at pladetypen nemt kan findes på lager eller byggeplads.

Kvalitet af for- og bagside finer (EN 635-3): III / III

Forside III	Bagside III
Standardkvalitet med åbne fejl, som f.eks. knaster og finerrevner	Standardkvalitet med åbne fejl, som f.eks. knaster og finerrevner

Overflader: Upudset begge sider

Kanter: med fer & not

Middeldensitet (EN 323): 580 kg/m³ (+/- 10%)

Limning: Vejr- og kogebestandig fenollim - Klasse 3 (EN 314-2 udendørs) - BFU 100 (DIN 68705-3)

Anvendelsesklasser (EN 636): Klasse 1-2-3 (indendørs-, fugtige- og udendørs omgivelser) og

EN 12871 og DS/EN 1995-1-1 DK NA: til tagunderlag i anvendelsesklasse 1 og 2

Formaldehyd klasse (EN 13986): ≤ 0,062 mg/m³, ½ E1

PCP Pentaklorfenol (EN 13986): ca. 0 ppm

Overfladebehandling i overensstemmelse med Biocidforordning EU N°528/2012

FORDELE

- Ca. 60 dages vandafvisende overfladebeskyttelse mod mikroorganismer på byggeplads
- Maritime Pine (strandfyr) groet i Frankrig
- PEFC (bæredygtig skovdrift) certificeret og CE Certificeret til brug i bærende konstruktioner efter Eurocode EN 1995-1-1
- Limet med en vejrbestandig fenollim klasse 3 efter EN 314-2 (udendørs)
- Plader kan anvendes i anvendelsesklasse 3, hvis de er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter.
- Stærke mekaniske egenskaber
- Stærke skrueegenskaber
- God dimensionsstabilitet

STØRRELSER, ANTAL FINERER OG BUNDT STØRRELSE

Tykkelse (mm)	Antal finerer	Længde x bredde (mm)	Bundt størrelse	
			1235 mm	610 mm
12	(5)	2500 x 610 / 1220	50	100
15	(5)		40	80
18	(7)		34	68
21	(7)		30	60
22	(9)	2440 x 610 / 1220	28	56
24	(9)		26	52
25	(9)	2700 x 1200	25	50
27	(9)		22	44
30	(11)		20	40

Andre størrelser og tykkelser: På forespørgsel

MULIGHEDER

Plader kan leveres med imprægnering efter ønske f.eks. mod svamp, insekter, termitter. Plader kan leveres uden fer & not efter ønske

LAGRING

Plader skal opbevares indendørs i en tør og ventileret bygning. Pladerne skal opbevares på et plant tørt underlag. Pladerne skal understøttes ensartet og tilstrækkeligt på strøer. Strøer skal placeres over hinanden.

Midlertidig korttidsopbevaring af plader på byggeplads skal ske på et tørt underlag hævet over jorden. Pladerne skal afdækkes med presenning -ikke plastfolie.

BEARBEJDNING & LÆGNING

Ved bearbejdning og lægning skal gældende sundheds-, sikkerheds- og lægningsforskrifter overholdes. Pladerne kan bearbejdes med traditionelt træværktøj, f.eks. boremaskine, hånd- rundsav eller lignende. Pladerne kan ikke bearbejdes med laser.

PRODUKTIONSSTEDER

Thébault's fabrikker i Frankrig



Groupe THEBAULT
47, rue des Fontenelles - 79 460 MAGNE - France
Tél : +33 (0)5 49 35 70 20 - Fax : +33 (0)5 49 35 21 10
info@groupe-thebault.com

www.groupe-thebault.com



TEKNISKE EGENSKABER

Karakteristiske værdier (MPa) iht. EN 789 og EN 1058 for beregning iht. Eurocodes

Tykkelse (mm)		12	15	18	21	22	24	25	27	30
E modul, bøjning (E_m)	//	7596	9152	9220	8188	6177	7983	6444	7695	7500
	⊥	2078	3298	3230	4262	6273	4467	4815	4755	4950
Bøjningsstyrke (f_m)	//	23,2	24,4	23	20,4	14,7	17	14,9	18,6	15,5
	⊥	10,1	13,7	12,1	15,1	18,5	12,5	15,5	14,8	12,7
Andre styrke-stivheds egenskaber		Se www.groupe-thebault.com ydeevnedeklaration - DOP : Træk (ft - Et), Tryk (fc-Ec), Skiveforskydning (fv-Gv) og Pladeforskydning (rullende) (Fr-Gr)								

Understøtningsafstande

Maximum understøtningsafstande for tagunderlag givet i følgende tabel er vejledende. Beregning af understøtningsafstande skal ske iht. EN 1991-1-1, DS/EN 1991-1-1 DK NA og EN 1995-1-1, DS/EN 1995-1-1 DK NA og EN 12871.

Lastkategori H- Tage, der kun er tilgængelig for almindelig vedligeholdelse og reparation		Anvendelsesklasse 2		
Tykkelse (mm)		12	15	18
Max. understøtningsafstande (mm) ved pladeformat 2440 mm x 610 mm (1220 mm) og 0-5° taghældning		610	815	1220

Søm og skrue fasthed ($t = 15$ mm)

Søm	Overflade og kant: 300 N	
Skrue	Overflade	Kant
	1 450 N	1 150 N

Bøjnings radius (mm)

Tykkelse	12	15	18
//	3000	3750	4750
⊥	2400	3000	3800

Lydabsorptions koefficient

EN 13986 - Tabel 10	Frekvens område	
	250 - 500 Hz	1000 - 2000 Hz
	0,10	0,30

Varmeledningsevne

EN 13986 - Tabel 11	$\lambda = 0,13$
---------------------	------------------

Karakteristisk densitet

EN 789	540 kg/m ³
--------	-----------------------

Vanddampdiffusion

EN 13986	Wet cup	Dry cup
	44 μ	187 μ

Luftlydtransmission

EN 13986 afsnit 5.10	Lydoverførelsetabet R for en enkelt træbaseret plade målt i dB, afhænger af middel overflademasse m_A (kg/m ²) jf. følgende ligning, der gælder for frekvensområdet 1 kHz til 3 kHz og ved en overflademasse > 5 kg/m ² : $R = 13 \times \log_{10}(m_A) + 14$
----------------------	---

TEKNISK- OG BÆREDYGTIGHEDS CERTIFICERING

CE Ydeevnedeklaration - ACVP 2+ • Bærende gulve - tykkelser 15 til 40 mm • Bærende tage - tykkelser 12 til 40 mm	0380 - DOP* - CPR - EN 13986 : 2004 + A1 : 2015 - EN 636-3 S E1 * DOP : Ydeevnedeklaration se www.groupe-thebault.com
---	---

Kvalitetsmærkning (land)		Skovforvaltning		CE Mærkning	Indeklima
NF Extérieur CTB-X (F)	BFU 100 (D)	PEFC	Nordic Swan Ecolabel	Konstruktioner	Flygtige stoffer i indeluften
			Produktet er registreret i Ecolabels database for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.		Fransk ordning 